OSWALDO CRUZ QUÍMICA

FORTCRYL 6858

Literatura técnica

COMPOSIÇÃO

Copolímero acrílico em dispersão aquosa isenta solventes.

PROPRIEDADES TÉCNICAS

PROPRIEDADES DA RESINA

Sólidos	%	49,0 – 51,0
Viscosidade brookfield (F6/V20/25ºC)	cP	2000 – 6000
pH		7,0 – 8,5
Densidade	g/cm^3	1,01 – 1,04

PROPRIEDADES DO FILME

Aspecto do filme	Transparente
Superfície do filme	Sem pega
Resistência a Água	Ótima
Capacidade em ligar pigmentos	Ótima

APLICAÇÃO

O **FORTCRYL 6858** é apropriado primeiramente como ligante na fabricação de tintas e vernizes de alto brilho para telhas e madeira, com excelente resistência à água. Por ser um ligante de dureza média, pode ser empregado na formulação de recobrimentos menos sensíveis à sujeira, com maior poder ligante para os pigmentos, e uma boa resistência ao bloqueio.

O Fortcryl 6858 é totalmente compatível com os nossos espessantes associativos. Para formulações de tintas látex, recomendamos a utilização do Fortcryl 3140 e do Fortcryl 3160.Para desenvolvimento de tintas de alto brilho para telhas ou madeira a base dos nossos produtos, apoios necessários e sugestão de fórmulas, adaptação de matérias primas locais, processo de aplicação e de avaliação, favor consultar nosso departamento técnico.

EMBALAGEM

Fornecido em barricas e tambores protegidos internamente com saco de polietileno ou containers.

VALIDADE

1 ano.

ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto em sua embalagem original, não deve ultrapassar 12 meses. Consumidores que interessados em armazenar o produto em tanques, devem consultar nosso departamento técnico a respeito

Armazenagem ideal: O produto deve ser protegido de temperaturas abaixo de 10ºC, devendo ser estocado em locais ventilados e nunca sob ação solar.

SEGURANÇA

Recomenda-se cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FISPQ) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

NOTA

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.

Rua Mônica Aparecida Moredo, 222 - Bonsucesso - CEP 07177-000 - Guarulhos - SP - Fone (11) 4000-2312
www.ocq.com.br